



FICHA TÉCNICA

Polietileno de baja densidad blanco

Aplicaciones:

- Pecheras para salmoneras y packings agrícolas
- Cintas de peligro
- Rollos y bolsas hechas a medida

Proceso:

- Extrusión de películas tubulares

Propiedades de control:

- Índice de fluidez 190° con 5 kg da un valor de 1.02 gr cada 10 min

Condiciones recomendadas para el procesamiento:

- Dependerá de cada cliente, según su maquinaria y proceso productivo.