www.inproplas.cl

inproplas

# POLIETILENO
# BAJA DENSIDAD SEGUNDA

**INPROPLAS SPA**, Los Granados 0520, La Pintana, Santiago | contacto@inproplas.cl

FICHA TÉCNICA

# Polietileno Baja Densidad Segunda

| Descripción | |
|---|---|
| Nombre | Polietileno Baja Densidad Segunda |
| Aplicación | Extrusión de tuberías, extrusión de mangas, fabricación de bolsas |
| Origen | Post Consumo Industrial |
| Código SAP | IPFPEBD02V00M00N |

| Características | |
|---|---|
| Forma | Pellet |
| Color/es | |
| Composición | 100% PEBD |

| Propiedad | Valor | Unidad | Método de muestreo |
|---|---|---|---|
| Fluidez (2,16kg/10min) | 0,34 - 1,45 | g / 10 min | ASTM-D1238 |
| Humedad | 0,00 -0,16 | g / cm3 | Método Interno |
| Densidad | 0,903 - 0,910 | % | ASTM-D792 |

| Tipo de embalaje | Peso |
|---|---|
| Maxisaca | 1.000 kg |
| Sacos | 25 kg |
| Pallets (40 sacos) | 1.000 kg |